ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ BE067-KT2025-OP3006

Дата на създаване: 30.06.2025 г. Номер на версията: 1

1. Уникален идентификационен код на типа продукт.

БЯЛА СУХА СМЕС ЗА СТРУКТУРНА МАЗИЛКА

2. Национални изисквания(заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:

БДС EN 13499:2004

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

Сухата мазилка е предназначена за нанасяне върху външни и вътрешни стени.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производството:

“ВЕКТОР” ООД
Адрес: гр. Троян, Промишлена зона
"Троянско поле"; база “ВЕКТОР”; п.к.122
Tel.: +359 887 525 676
URL website: www.vector.bg
Email: vector_tr@abv.bg

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

неприложимо

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

НИСИ-ЕООД – Протокол от изпитване №153-3-51/25.04.2014г. и
допълнение към протокола №153-3-51Д/20.06.2014г.

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

№ по ред	Характеристика	Мерна единица	Метод на изпитване	№ и идентификация на пробата	Резултат от изпитването	Стойност на допуск характеристика съгласно ETAG 004[4] и БДС EN 998-1 2010	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Якост на сцепление при опън -при стандартни условия - след потапяне в вода -2 дни и следващо сушене -2 часа при темп. (23+-2)°C и относителна влажност (50+-5)% - след потапяне в вода 2 дни и следващо сушене 7 дни при темп. (23+-2)°C и относителна влажност (50+-5)% -при стандартни условия - след потапяне в вода -2 дни и следващо сушене -2 часа при темп. (23+-2)°C и относителна влажност (50+-5)% - след потапяне в вода 2 дни и следващо сушене 7 дни при темп. (23+-2)°C и относителна влажност (50+-5)%	N/mm^2	БДС EN 1015-12 2003 1)2)	49	С бетон 0.48 0.67 1.25 с пенополистирен[3)] 0.08 0.7 0.13	С бетон >=0.25 >=0.08 >=0.25 с пенополистирен >=0.08 >=0.03 >=0.08	T=(23+-1)°C RH=(50+-1.3)%
2	Коефициент на пропускливост на	-	БДС EN 1015-19	51	5.6	Декларирано от	t=(23+-2)°C

	водни пари		2001 1)2)			производителя	RH=(50+-5)% RH=(93+-3)%

Забележки:
Съотношението на смесване при определяне на характеристиките на мазилката е суха смес: вода = 100:27 части по маса.
Характеристиката е определена при дебелина на слоя 3мм.

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т.2, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т.7.

Тази декларация на характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т.4 или упълномощения представител съгласно т. 5.

Подписано за и от името на производителя /упълномощения представител/:

град Троян
30.06.2025 г

инж. М. Топалски .....
/Управител/

Minko Vasilev Topalski

Digitally signed by Minko Vasilev Topalski
Date: 2025.08.25 08:56:41 +03'00'